



BBL130.110.12 ist ein Basalt-Gewebe mit Leinwandbindung.

1. Gewebe

Bindung		Leinwand
Flächengewicht, g/m ²	ISO 3374:2000	130 ± 10
Material Kette		Basalt Roving
Material Schuss		Basalt Garn
Fadendichte, F/10 cm Kette		100 ± 5
Fadendichte, F/10 cm Schuss		10 ± 5
Breite, cm	ISO 5025:1997	110 ± 10
Stärke, mm	ISO 4603:1993	Auf Anfrage
Brennbarkeit, M0	NF P92-503:1995	Pass
Glühverlust, % Gewicht	ISO 1887:1995*	0,4 - 0,6
UV Stabilität	ISO 105-B02	6
Farbbeständigkeit	ISO 1005-BX12	6

*Nach Trocknung gemäß ISO 3344:1997

2. Basaltfaser

Faser		Endlose Basaltfaser
Spezifisches Gewicht (ohne Schlichte), g/cm ³		2,67 ± 5%
Schmelztemperatur, °C		1350 ± 100
Feuchtigkeitsgehalt, % Gewicht	ISO 3344:1997	0,1 ± 0,005

3. Schlichte Nr. 12**

Schlichte	Epoxid-Silan, hydrophob
Schlichtegehalt	>0,4 % Gewicht
Kompatibilität	Epoxidharze (EP), Phenolharze (PF), Beton
Verarbeitung	Laminieren, Prepregs
Anwendung	Lamine, Feuerschutz, Thermo- und Schallisolation, textile Betonbewehrung, verstärkte Konstruktionsteile, Bootsbau, Formenbau, Behälterbau usw.

**Andere Schlichte bei Bestellungen ab 3000 qm.

4. Verpackung

Rollenlänge 110 m² (andere Rollenlängen auf Anfrage).

5. Lagerung

Die verpackten Geweberollen sind liegend und parallel aneinander in trockenen verschlossenen Lagerräumen zu bewahren.